
Master 2 Risques Environnementaux et Sûreté Nucléaire

#### Introduction

Dans l'option d'un stockage profond de déchets radioactifs, il est nécessaire d'envisager un scenario de type incendie à l'issue duquel les containeurs de déchets MAVL doivent avoir une bonne performance mécanique après le feu. Le projet UCOMP a pour objectif la formulation de béton pouvant résister à des températures très élevées pour la fabrication de conteneurs de déchets radioactifs. L'utilisation de fibres de polypropylènes a été testé et permet d'augmenter la résistance du béton à l'incendie, mais elles diminuent de façon drastique la fluidité du béton frais.


Le but du projet UCOMP est donc de de formuler du béton à la fois fluide et résistant au feu répondant à la problématique des conteneurs de déchets radioactifs soumis à un risque d'incendie.




#### **Etat des connaissances**


Le problème de l'incendie : Retour d'expérience





Solution : Ajout de fibres organiques






#### Matériels et méthodes

Etudes du comportement des bétons à l'état frais ainsi qu'à haute température

# Étude de la rhéologie

Comment les fibres impactent-elles la fluidité?

- > Essais d'étalements au cône d'Abrams avec des fibres de plusieurs dosages et géométries.
- Principe : ① Remplir le cône, ② Soulever, ③ Mesurer le diamètre de la galette d'étalement obtenue.




| Échantillons | Longueur (mm)  | Diamètre (µm) |
|--------------|--|---------------|
| 1            | 6  | 18            |
| 2            | 6  | 34            |
| 3            | 12   | 18            |
|              | Caractéristiques des fibres utilisées dans cette étude. [Par l'auteur] |               |


# II. Étude de la réaction au feu

Quelle est l'influence de la longueur, du diamètre et du dosage sur l'écaillage du béton?

- → Essais au feu à l'aide d'un four à gaz
- Courbe ISO 834-1 / 30 minutes
- Echantillons 20 x 20 x 10 cm<sup>3</sup>
- Optimisation du choix des fibres
  - ❖ Longueurs testées : 6 − 12 18 mm ❖ Diamètres testés : 20 − 32 μm
  - Dosages
- 3 essais pour chaque formulation




# Résultats et interprétations



Rhéologie: On connait les effets des fibres sur la fluidité en fonction de leur diamètre, dosage, et longueur donc on peut prédire leur influence.

[6] Fiche projet UCOMP VF-FR.pdf,



✓ Essais au feu : On connait les influences du diamètre, dosage, et longueur, donc on sait choisir des fibres pouvant résister aux essais au feu.

# Conclusion

- ✓ Possibilité de faire du béton à la fois fluide et résistant au feu : formule retenue afin de réaliser les futurs conteneurs de stockage propre à CIGEO  $\rightarrow$  L = 18 mm, d = 34  $\mu$ m, D = 1,5 kg/m<sup>3</sup>
  - Octobre 2020 : essais sur des dalettes en béton testées au feu (CERIB) : Validation des tests.
  - Mars 2021, essais grandeur réelle dans le four Vulcain (CSTB): Essais incendies sur des conteneurs ayant une géométrie proche des colis MAVL.

> Les avancées faites durant ce projet pourront être utiles à tout le milieu du génie civil pour les structures où la tenue au feu est un sujet d'importance (tunnels, parking).

Bibliographie Coordinateur du projet [1] Veyron, P.L., Bernard, J., Levy, M., 2007. Le comportement du béton dans les incendies de tunnels. [2] Shuttleworth, P., 2001. Fire protection of precast concrete tunnel linings on the Channel Tunnel Rail Link;

[3] Sultangaliyeva, F., Fernandes, B., Carré, H., Borderie, C.L., Roussel, 2019. Experimental contribution to the optimization of the choice of polypropylene fibers in concrete for its thermal stability. [4] Sultangaliyeva, F., Leang, C., Carré, H., Borderie, L., Roussel, Experimental and numerical study of the influence of the PP fiber diameter on spalling behaviour of concrete. [5] Sultangaliyeva, F., Carré, H., La Borderie, C., Zuo, W., Keita, E., Roussel, 2020. Influence of flexible fibers on the yield stress of fresh cement pastes and mortars.





Courbe ISO - 834 [4]

Partenaires du projet